

煌庭 樹 - 取扱方法・注意

『煌庭 樹』は天然木材・人工木材(木粉入り樹脂デッキ)を保護するために設計された水性液剤です。

事前準備

コーティングの前に必ず念入りに洗浄し、十分に乾燥させてください。

煌庭 樹は木材のわずかな細孔まで奥深く浸透する製品です。

木材が濡れてしまっているときにコーティングすると、耐用年数が極端に落ち込む恐れがあります。

チリ・油分など汚れが特にひどい場合は、中性洗剤などを用いて念入りに落としてください。

特にカビの汚れを除去する場合は、カビ菌を根元から除去するために『煌庭 浄』の利用をオススメします。

養生

コーティングしない箇所への飛散や汚染を防ぐため、マスキングテープや養生シートなどを用いて適切な養生を行ってください。

コーティングしない箇所に誤って液剤を付着させてしまった場合、素早く拭き取ることによって風合いは変わりませんが、水に濡れた場合は保護する効果が出ることがあります。

アルミ・ガラス・車のボディーなど、浸透性のないものには煌庭 樹は定着しませんが、紫外線によって変色する恐れがあるため必ず養生して下さい。

万が一飛散した場合は直ぐに拭き取って下さい。

植物への悪い影響はありませんが、必ず養生して下さい。

人体の保護

煌庭 樹は人体に無害ですが、取り扱い時には保護メガネ・マスク・ゴム手袋などを使用してください。

万が一目に入ったり皮膚に付着した場合は、直ちに水でよく洗い流してください。異常を感じるときは医師の診断を受けてください。

コーティング方法

希釈はせず、原液をそのまま使ってください。

使用の前に、ボトルを2～3回軽く振ってください。

木材の風合いをそのまま残すよう設計された製品ですが、液剤に混入している薬品等によって予期しない反応が出る場合があります。

必ず目立たない小さな範囲でテスト塗りをして、質感をきちんと確認してから、全体をコーティングするようにしてください。

ハケ・ローラー・スプレーなどを用いて、木材表面に水を塗るような感覚でコーティングしてください。

施工目安は1ℓあたり6～8㎡ですが、水分吸収率の高い素材、表面に凹凸のある素材は、目安量より塗面積が少なくなります。

素地の吸い込みが強い場合、2回コーティングしてください。

2回目は、1回目にコーティングした面がわずかに乾いたとき(完全に乾燥してしまう前)にコーティングしてください。

素地の吸い込みが弱く、規定量が浸透しない場合は、表面に残った液剤を拭き取ってください。

夏場の素地の表面温度が高いときに作業すると、直ちに水分が蒸発してしまって液剤

が深く浸透しない恐れがあります。

推奨される表面温度は 5°C から 35°C の間です。

コーティング終了後 24 時間ほどは、雨水にさらされないようご注意ください。

乾燥前に濡れてしまうと、耐用年数が極端に落ち込む恐れがあります。

保管方法

予期せぬ液漏れを防ぐために、ボトルは必ず立てて保管してください。

保管している液剤が凍結すると性能を損ないます。氷点下にならない場所で保管してください。

長期間の保管に関しては、液剤に含まれている成分は劣化しませんが、水分が腐敗し不快なニオイを発することがあります。

開封後は冷暗所に保管いただき、なるべく早めにご使用ください。

注意点

煌庭 樹は木材の表面にある孔より深く浸透し保護しています。

コーティング直後は水を弾く効果(撥水)が見られますが、この効果自体を目的とした製品ではありません。

水に濡れると表面に染みが出ますが、木材を保護する効果は失われていません。

100%プラスチック製の人工木材には使用できません。

耐用年数は 5 年ですが、常に良い状態を保つためには 3 年ごとのコーティングをオススメします。

木材の状況次第では、コーティングの間隔を狭めてください。

表面にひび割れが生じると水分が浸透する恐れがあります。ひび割れを発見した場合はタッチアップ塗装をしてください。